

weber.pral 40w fachadas

hidrofugante de superfície à base de silano-siloxano disperso em água para fachadas

1. UTILIZAÇÃO

Hidrofugante à base de silano-siloxano, produto monocomponente, disperso em água, com elevada penetração, destinado ao tratamento e proteção de estruturas de concreto, superfícies de alvenaria e de outros substratos sujeitos à presença de umidade e expostos às intempéries.

- Tratamento superficial contra a penetração de água
- Conservação de obras em ambientes agressivos, sob a ação de cloretos.
- Para ambientes industriais, urbanos e marítimos.

2. BASES PARA APLICAÇÃO.

- Concreto aparente, alvenaria, entre outros.
- Ideal para bases com weber.pral classic para hidrofugação da fachadas.
- Superfícies lisas ou porosas.

3. PREPARO DE BASE

- O substrato deve apresentar-se íntegro, limpo, isento de óleos, graxas, desmoldantes, compostos de cura ou quaisquer outras contaminações.
- Recomenda-se lavagem prévia da base para a remoção das impurezas ou material pulverulento antes da aplicação do 40w fachada.
- Aplicar o produto sobre a superfície seca. Em situações em que há presença de umidade, certificar-se da ausência de empoçamentos de água antes da aplicação do produto. Quanto menor o teor de umidade da superfície, maior a penetração do produto e conseqüentemente maior será a sua eficácia.
- Proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos e vegetações próximas às superfícies que receberão o produto.
- Para a aplicação sobre pedras ornamentais, deve-se realizar um teste prévio para avaliar o desempenho do produto. Pedras de baixa porosidade como granitos e gnaisses, podem apresentar manchas com aparência de superfície úmida e, portanto, a aplicação deve ser evitada.

4. APLICAÇÃO

- A aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou com equipamento de pintura do tipo airless, aplicando 40w fachada até a saturação do substrato em uma ou duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos

- Em superfícies de elevada capacidade de absorção, tais como concretos de baixa resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.
- O produto não cobre falhas como fissuras/trincas. Estas devem ser corrigidas antes da aplicação do hidrófugo, mesmo se aplicada a juntas de dilatação/movimentação.

5. CONSUMO

Tipo de base	Consumo (l/m ²)
Concreto aparente	0,2 a 0,4
weber.pral classic	0,4 a 0,6
Substratos porosos	0,2 a 0,4*

**substratos porosos recomenda-se aplicação em duas demãos*

NOTA

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Nestes termos, o rendimento e desempenho podem apresentar variações.

6. PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Massa específica: 1,00 kg/dm³

Ponto de fulgor: 38°C

Número de demãos: 1 a 2

Período entre demãos: 4 a 12 horas

Valor do pH: 6,5 a 8

7. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais. Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs

necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.

- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora.
- Pode provocar danos ao sistema nervoso central, bexiga, timo e baço. Não inalar as poeiras. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Armazene em local fechada à chave.
- Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível pelo SAC 0800 709 6979.

8. EMBALAGEM

- Balde com 18litros

9. VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com, no máximo, 1,50m de altura, em sua embalagem original fechada.