



weber.rev minerale M

Argamassa decorativa de composição mineral para fachadas

1. UTILIZAÇÃO

Argamassa decorativa de camada fina de composição mineral que permite vários tipos de acabamentos no revestimento de fachadas.

- Acabamento decorativo e colorido para fachadas e paredes internas
- Aplicação sobre reboco.
- Acabamentos: Raspado e Raspado Alisado.
- Indicado para aplicação sobre emboço.

2. LIMITES DE USO.

Não aplicar:

- Sobre superfícies horizontais sujeitas à solicitações ou saturadas.
- Sobre superfícies plásticas ou de metal.
- Sobre gesso, revestimentos plásticos ou orgânicos.
- Em áreas de permanente contato com água ou em contato com o solo.

3. COMPOSIÇÃO.

É composto por cimento branco, agregados selecionados e aditivos.

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tempo de utilização: 2hs
- Densidade aparente: 1,4g/cm³
- Densidade fresca: 1,8g/cm³

5. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente + 5 °C a 40 °C.
- Temperatura da superfície da base: + 5 °C a 27 °C.
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes, ou quando da expectativa de chuvas.

6. PREPARO DE BASE

- Remover resíduos e contaminações da base.
- A superfície do substrato deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência de weber.rev minerale quartzolit. Não é função do revestimento decorativo dissimular grandes imperfeições da base, devido à irregularidade e planeza, o que compromete o cumprimento adequado das reais funções do revestimento, como estética e acabamento.
- Todas as arestas, cantos e requadrações devem estar preparados antes da aplicação da argamassa de revestimento decorativo.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



- Molhar os substratos em dias de calor intenso e vento forte.

7. MISTURA

- Para fazer a mistura do produto, usar somente água limpa na proporção indicada na embalagem. Não adicionar à mistura nada que não tenha sido recomendado pela Weber.
- Verifique a água na embalagem do produto. Para mistura utilize sempre equipamentos próprios para argamassas. Adicione metade da água no compartimento do equipamento; em seguida, adicione todo o volume de argamassa e complete com o restante da água.
- O tempo de mistura pode variar em função do tipo de equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador. Evite a formação de grumos na mistura, homogeneizando bem o material.

8. APLICAÇÃO

- Proteja as peças de alumínio, pois podem manchar se atingidas por weber.rev minerale quartzolit no momento de sua aplicação.
- Em situações de climas adversos, com temperaturas superiores a 25 °C e umidade inferior a 40%, umedeça a base antes da aplicação de weber.rev minerale quartzolit.
- Espalhe com desempenadeira de aço ou PVC uma demão inicial do produto para ligeira imprimação da base, em torno de 2mm à 4mm de espessura.
- Para o acabamento travertino: sobre a primeira demão, aplique uma segunda demão de aproximadamente 3mm com pistola de projeção e após puxamento, quebre as pontas do chapisco com colher de pedreiro ou desempenadeira de PVC ou aço.
- Para o acabamento chapiscado fino: sobre a primeira demão, aplique uma segunda demão de aproximadamente 2 mm com pistola de projeção finalize o acabamento.

9. CONSUMO

1,4 Kg/m²/mm de espessura.

10. IMPORTANTE

- Sistemas construtivos importantes para a durabilidade da textura mineral decorativa
- A utilização de pingadeiras, beirais, rufos e detalhes construtivos que evitem o escoamento de resíduos carregados pela água da chuva sobre a fachada garante maior durabilidade à textura mineral decorativa, evitando manchas escuras ou esbranquiçadas sobre o material.
- Evite a aplicação da textura mineral decorativa em área de grande solicitação, em que o atrito e o impacto constantes possam danificar o material. Ex.: peitoris, balcões de terraço e jardineiras.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



- Em áreas externas proteja com rodapé com, no mínimo, 10 cm de altura a partir do piso, proteja com material que seja mais resistente a possíveis infiltrações da umidade vinda do solo.

11. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais. Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.
- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora.
- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.weber.com.br.

12. EMBALAGEM

- Sacos de papel 30 kg

13. COR

Disponível em 16 cores.

14. VALIDADE

- 180 dias a partir da data de fabricação.

15. ARMAZENAMENTO

- Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com, no máximo, 1,50m de altura, em sua embalagem original fechada.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br