



textura mineral concreto quartzolit

textura mineral decorativa para paredes de concreto quartzolit

1. UTILIZAÇÃO

Argamassa decorativa de camada fina (espessura de 4mm a 7mm) de composição mineral que permite vários tipos de acabamentos no revestimento de fachadas.

- Indicado para aplicação direta sobre paredes de concreto.
- Dispensa a pintura, pois oferece acabamentos: Travertino e Chapiscado fino.

2. LIMITES DE USO

Não aplicar:

- Sobre superfícies horizontais sujeitas à solicitações ou saturadas.
- Sobre superfícies plásticas ou de metal.
- Sobre gesso, revestimentos plásticos ou orgânicos.
- Em áreas de permanente contato com água ou em contato com o solo.

3. COMPOSIÇÃO

- Composição: cimento branco, agregados selecionados e aditivos.

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Tempo de utilização: 2hs
- Densidade aparente: 1,33 kg/cm³
- Densidade fresca: 1,80 kg/cm³

5. CONDIÇÃO DE APLICAÇÃO

- Temperatura de aplicação: ar ambiente + 5 °C a 40 °C.
- Temperatura da superfície da base: + 5 °C a 27 °C.
- Não aplicar em superfícies extremamente quentes, ou quando da expectativa de chuvas.

6. PREPARO DE BASE

- Remover resíduos e contaminações da base antes da aplicação do chapisco.
- A superfície do substrato deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta ou quaisquer outros resíduos que possam impedir a aderência de weber.rev concreto quartzolit.
- Preencha falhas na base ou nas juntas, quando estas apresentarem profundidade, largura ou altura superiores a 10 mm.
- Para a completa remoção de películas e abertura dos poros, remoção de nata de cimento, resíduos, poeira ou resíduo de desmoldantes sobre substrato de concreto, antes da aplicação da **textura mineral concreto quartzolit**, deve ser escovado com

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



escova de cerdas de aço e lavado com jato de água sob pressão; quando necessário, deve ser empregado lixamento ou desbaste mecânico.

- Em concreto acima de 35 MPa, observe procedimento criterioso de limpeza, criando a perfeita abertura dos poros antes da aplicação. A limpeza pode ser executada de acordo com os procedimentos, conforme NBR 7.200/1998, item 8.4.3.
- Não é função do revestimento dissimular imperfeições grosseiras da base, devido à irregularidade e planeza, o que compromete o cumprimento adequado das reais funções do revestimento, como estética e acabamento.
- Todas as arestas, cantos e requadrações devem estar preparados antes da aplicação da argamassa de revestimento decorativo.
- Molhar os substratos em dias de calor intenso e vento forte.

7. MISTURA

- Para fazer a mistura do produto, usar somente água limpa na proporção indicada na embalagem. Não adicionar à mistura nada que não tenha sido recomendado pela Weber.
- Para mistura utilize sempre equipamentos próprios para argamassas. Adicione metade da água no compartimento do equipamento; em seguida, adicione todo o volume de argamassa e complete com o restante da água.
- O tempo de mistura pode variar em função do tipo de equipamento e quantidade de sacos e deve ser controlado pelo operador. Evite a formação de grumos na mistura, homogeneizando bem o material.

8. APLICAÇÃO

- Proteja as peças de alumínio, pois podem manchar se atingidas por weber.rev concreto quartzolit no momento de sua aplicação.
- Em situações de climas adversos, com temperaturas superiores a 25 °C e umidade inferior a 40%, umedeça a base antes da aplicação de weber.rev concreto quartzolit.
- Espalhe com desempenadeira de madeira, de aço ou PVC uma demão inicial do produto para ligeira imprimação da base, em torno de 2 mm de espessura. Essa demão deverá ser menos liquefeita.
- A primeira demão deve ser ligeiramente desempenada, corrigindo as possíveis mínimas irregularidades da base que deve apresentar prumo e planeza adequados para que a camada da **textura mineral concreto quartzolit** não funcione como camada de regularização.
- Sobre a primeira demão de 2 mm, aplique uma segunda demão, de aproximadamente 2 mm mais liquefeita, que permitirá a execução do acabamento. Essa demão poderá acontecer em forma de chapisco para a formação dos acabamentos em chapiscado fino e travertino.

9. CONSUMO

1,8 Kg/m²/mm de espessura.

10. IMPORTANTE

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



Sistemas construtivos importantes para a durabilidade da **textura mineral concreto quartzolit**:

- A utilização de pingadeiras, beirais, rufos e detalhes construtivos que evitem o escoamento de resíduos carregados pela água da chuva sobre a fachada garante maior durabilidade à **textura mineral concreto quartzolit**, evitando manchas escuras ou esbranquiçadas sobre o material.
- Evite a aplicação da **textura mineral concreto quartzolit** em área de grande solicitação, em que o atrito e o impacto constantes possam danificar o material. Ex.: peitoris, balcões de terraço e jardineiras.
- Em áreas externas proteja com rodapé com, no mínimo, 60 cm de altura a partir do piso, proteja com material que seja mais resistente a possíveis infiltrações da umidade vinda do solo.

11. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais.
- Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas.
- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora.
- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou de erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro de Informação Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.weber.com.br.

12. EMBALAGEM

Disponível em sacos de papel 30 kg

13. COR

Disponível em 23 cores.

14. VALIDADE

- 180 dias a partir da data de fabricação.
- Local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo em pilhas com, no máximo, 1,50m de altura, em sua embalagem original fechada.

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000
Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br