



cimento queimado pisos quartzolit

revestimento cimentício para áreas internas

1. Descrição:

O cimento queimado pisos quartzolit é uma argamassa de base cimentícia polimérica monocomponente com função de revestimento sobre substratos diversos com acabamento de cimento queimado.

2. Indicado para:

- Revestir pisos com acabamento decorativo em áreas internas
- Aplicação sobre substratos:
 - Contrapisos regularizados, sem buracos, fissuras ou ondulações.
 - Cerâmicas, porcelanatos, pedras, concreto e outras base com baixa absorção de água
 - Compatível com desníveis até 2mm.
- Ambientes comerciais e residenciais com tráfego de pessoas

3. Não indicado para:

- Áreas externas
- Áreas com tráfego de carros, maquinários ou ferramentas industriais
- Ambientes com incidência de agentes químicos como ácidos, amônia, entre outros.

4. Instruções de uso:

4.1. Bases para aplicação:

- Contrapisos curados há pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754, desde que o mesmo não tenha fissuras ou “buracos” que possam prejudicar a aderência e o acabamento do produto
- Revestimento existente (cerâmica, porcelanato, pedras ou outros) desde que devidamente limpos e sem resíduos que impeçam a aderência do produto.

4.2. Antes de aplicar:

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras, tintas de esmalte sintético, epóxi e poliuretano ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Quando a base for nova, aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura;
- Quando a base for antiga, verifique a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer defeito e faça os reparos necessários.
- Sobre cerâmica, porcelanato e pedras, lave antes com Limpador Uso Geral quartzolit ou detergente ácido similar e certifique-se que a superfície esteja limpa e livre de resíduos após a limpeza;
- O rendimento pode variar em função das características da superfície da base (lisa ou rústica) e a espessura desejada de aplicação do produto.
- Para proteger os revestimentos contra dilatações, utilize as juntas estruturais necessárias, determinadas pelo projetista.
- Proteja as peças de alumínio se presentes na superfície.
- Verifique suas ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.



- A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto. Aplicar o produto em condições entre 10° e 28°C.
- Use EPIs adequados (luvas, respirador, capacete, calçados de segurança, óculos de proteção e protetor auricular).

4.3. Preparo do produto:

- Misture o cimento queimado pisos quartzolit com a quantidade de água indica na embalagem
- Misture mecanicamente até a completa homogeneização do produto
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos
- Proteja a mistura do sol, vento, chuva e outras variações do ambiente com pano úmido
- Utilize o produto em até 60 minutos após a mistura

4.4. Aplicação:

- Com uma desempenadeira de aço inox, alumínio ou carbono, aplique uma quantidade generosa sobre o substrato e deslize o produto de modo uniforme sobre o substrato, de modo que todo o produto fique bem aderido sobre o substrato.
- Aplique no mínimo 3 (três) demãos para obter a espessura desejada;
- Aplique com uma desempenadeira de aço lisa em toda a superfície de uma só vez por demão;
- Para obter manchas de queimado use desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor;
- Para obter menos manchas de queimado use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do produto
- Aguarde a cura de 3 horas para a aplicação verniz protetor para pisos quartzolit
- É obrigatório o uso de acabamento protetor.

4.5. Aplicação do protetor e liberação para tráfego

- Aplicar o mínimo de 3 (três) demãos de verniz protetor para pisos quartzolit com intervalos de, no mínimo, 30 minutos ou até apresentar aspecto seco.
- Liberação para tráfego leve: 72 horas (após a última demão do acabamento protetor)
- Liberação para tráfego total: 7 dias

5. Propriedades e características:

Densidade	1100kg/m ³
Fator água	1,2 litros para cada 4kg
Rendimento em espessura média de 1mm	1,3kg/m ²
Desempenho de aderência	≥ 0,5 MPa
Resistência à compressão 1 dia	≥ 3,0 MPa
Resistência à compressão 7 dias	≥ 10,0 MPa
Resistência à abrasão 28 dias	≥ 0,7 MPa



6. Fornecimento e armazenagem:

O cimento queimado pisos quartzolit é fornecido em baldes de 4kg. Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 5 baldes de 4kg de altura, em sua embalagem original fechada. Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

7. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

Não utilize o produto em temperaturas inferiores à 10°C e superiores à 30°C.

Manter a embalagem sempre fechada;

Utilize detergente neutro para limpeza;

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem

Manter fora do alcance de crianças e animais

Não molhe nem lave o revestimento antes de fazer o acabamento final completo. Infiltrações de água e umidade remanescente geram manchas e deslocamentos.

Não use móveis de pés metálicos ou rígidos sem proteção de borracha ou similar.

• Quedas de objetos pontiagudos ou arraste de objetos e roldanas podem amassar ou danificar o piso.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.