



## rejunte glitz quartzolit

### Rejunte base epóxi com bico misturador com acabamento liso extremo

#### 1. Descrição:

Rejunte base epóxi sem necessidade de mistura manual. Deve ser aplicado com o auxílio da pistola dupla quartzolit e do bico misturador.

#### 2. Indicações:

- Uso residencial, comercial e industrial em paredes, pisos e piscinas.
- Não indicado para piscinas aquecidas e saunas
- Revestimentos compatíveis: cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos, pastilhas de vidro e de porcelana e blocos de vidro.

#### 3. Instruções

##### 3.1 Antes de usar:

- O produto deve ser aplicado somente quando a temperatura ambiente estiver entre 20 e 35° C.
- Aguarde 72 horas depois de assentar o revestimento ou o prazo indicado pela argamassa colante utilizada. O desrespeito desses prazos poderá provocar manchas no rejunte finalizado.
- Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se as mesmas estão limpas e secas.
- Revestimentos não esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos, com texturas críticas, baixos e altos relevos, por características próprias, estão sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldades na remoção dos resíduos do rejunte recém-aplicado.
- Revestimentos com aplique de ouro, prata e similares podem estar sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos a consulta com o fabricante do revestimento quanto ao produto indicado.
- Consulte o site [www.quartzolit.weber](http://www.quartzolit.weber) a tabela de resistência a agentes químicos para verificar se o produto atende à necessidade de uso do ambiente a ser rejuntado.

##### 3.2. Recomendações de uso

- Para aplicar o produto, é necessário utilizar o bico misturador (já incluso) e a pistola dupla quartzolit (não inclusa).
- Para um melhor acabamento, recomenda-se a utilização da ferramenta **toque final quartzolit**.

#### 4. Utilização:

##### 4.1. Preparação



- Limpe bem as juntas do revestimento.
- Retire o lacre e tampa do rejunte glitz quartzolit.
- Encaixe o rejunte glitz quartzolit na pistola dupla de aplicação quartzolit (vendida separadamente).
- Rosqueie o bico misturador.
- Despreze os primeiros 10cm de produto misturado

#### 4.2. Aplicação

- Aplique nas juntas com o apoio da pistola dupla de aplicação quartzolit.
- Passe suavemente a esponja para remover os excessos
- Para obter um acabamento perfeito, utilize a ferramenta toque final quartzolit passando por cima da junta, retirando o excesso e modelando o rejunte.
- Entre 1 e 2 horas depois, faça a limpeza final das peças removendo o excesso com uma espátula.

**IMPORTANTE:** Não deixe resíduos no revestimento para não manchar

#### 4.3. Liberação

- Tráfego - pessoal da obra com cuidado: 24 horas após a aplicação; geral: 3 dias após a execução do rejuntamento.
- Contato com água em piscinas e áreas molhadas - 7 dias após a aplicação.
- Limpeza rotineira do revestimento - após 3 dias, com pano limpo, água e detergente neutro. Nunca utilize produtos à base de ácidos para a limpeza
- Para limpar usando a função "destaca fácil", aguarde 6 horas e tire uma parte do rejunte grudado à superfície com uma espátula de borracha. Depois, puxe e destaque o restante dos resíduos no revestimento
- Limpeza rotineira do rejunte: após 3 dias como **limpador de rejuntas diário quartzolit**.

### 5. Propriedades e características

Cores	4
Composição	resina epóxi, endurecedor, cargas minerais, aditivos e pigmentos inorgânicos.

Para mais informações, consulte a FISPQ na página do produto do site [www.quartzolit.weber](http://www.quartzolit.weber)

### 6. Importante

- Nunca adicione água ou qualquer outro componente à mistura.
- Para conservar o produto, mantenha a tampa fechada e não exponha a temperaturas muito altas ou muito baixas.



SAINT-GOBAIN

- Cores claras de rejunte glitz quartzolit são sensíveis aos raios solares (UV). Portanto, o produto pode amarelar com o decorrer do tempo.
- É recomendado a proteção mecânica dos revestimentos porosos e antiderrapantes.

## **7. Fornecimento e armazenagem**

O rejunte glitz quartzolit é fornecido em caixas de 1,6 kg. Armazene em local seco e arejado em sua caixa original fechada em pilhas de, no máximo, 5 caixas. O prazo de validade é de 18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem

## **8. Precauções:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.