primer base quartzolit

Produto à base de polímero acrílico disperso em água e aditivos promotores de adesão, para aplicação em base de concreto ou contrapisos tradicionais, revestimentos fechados, onde sela totalmente a porosidade da superfície e evita o aparecimento de bolhas no revestimento do piso, além de facilitar a fluidez e otimizar o consumo dos autonivelantes compatíveis: **nivela rápido quartzolit** e **contrapiso pronto quartzolit.**

1. INDICAÇÕES

- Imprimação para o preparo de base desnivelada com presença de porosidade e alta absorção de água que receberá a aplicação de bases cimentícias.

2. NÃO INDICADO PARA

- Áreas com umidade permanente;
- Áreas expostas a chuva;
- Bases de concreto com temperaturas maiores de 35°C.

3. BASES PARA APLICAÇÃO

- Concretos poroso ou não porosos.
- Contrapisos tradicionais.

4. ANTES DE APLICAR

- Certifique que o substrato esteja íntegro, limpo, sem gorduras, restos de pinturas, seco e sem desagregações ou cavidades profundas.
- Fissuras e trincas em bases de concreto devem ser tratadas antes da utilização do **primer base quartzolit**;
- Bases com soltas (som cavo), devem ser removidas e tratadas antes da utilização do **primer base quartzolit**;

5. FERRAMENTAS DE TRABALHO

- EPI'S de acordo com a fispqs do produto;
- Rolo de pelo, vassoura de pelo, trinchas ou escovas de pelo;
- Cronômetro;
- Bandeja para transferência do produto para o substrato

6. MISTURA

- Recomenda-se usar uma hélice acoplada a uma furadeira de baixa rotação (100 a 200 rpm) para homogeneização do produto, ou de forma manual com o auxílio de uma espátula até que o produto apresente consistência homogênea;
- Use um recipiente estanque e limpo para acomodação do produto a ser transferido para o substrato;
- O produto não poderá ser diluído em água, pois já vem pronto para uso.

7. APLICAÇÃO

- Aplique o produto com uma vassoura de pelo, espalhando-o de maneira uniforme, sem deixar material empoçado.
- Aplique a 2ª demão após a completa secagem da 1ª demão que pode variar de 2 a 3 horas.
- Aguarde a secagem da 2ª demão para aplicação do autonivelante compatível.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.

8. LIMPEZA

- Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver molhado/fresco. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco.

9. DADOS TÉCNICOS

Composição	Polímero acrílico
Resistência à aderência com o contrapiso após 7 dias- Norma NBR 15258:05	≥ 1,0 MPa
Consumo	Bases de concreto com baixa porosidade: 200 mL/m² Bases de concreto com alta porosidade 350 mL/m² (Dividido em 2 demãos)
Tempo para lançamento de base cimentícia sobre o primer base	2 a 4 horas à 25°C
Tempo máximo de lançamento de base cimentícia	48 horas à 25°C
Temperatura de aplicação	5°C a 35°C
Conteúdo máximo VOC – SCAQMD- Rule 1168- Method 304-91	19,35 g/L

10. FORNECIMENTO

- O **primer base quartzolit** é fornecido em galões de 3,6 L e em baldes de 18 L.

11. VALIDADE

- 12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem com embalagem lacrada.

12. ARMAZENAGEM

- Mantenha o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo, 4 galões (de 3,6 L) ou 3 baldes (18 L) de altura, na embalagem original.

13. PRECAUÇÕES

- As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

14. IMPORTANTE

*O rendimento e o desempenho do **primer base quartzolit** dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **quartzolit**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

Documento revisado em janeiro de 2021.