



BOLETIM TÉCNICO **primer asfáltico quartzolit**

O **primer asfáltico quartzolit** é uma emulsão asfáltica, base água, indicada para imprimação de substratos que irão receber **impermeabilização com mantas ou fitas asfálticas**.

1. INDICAÇÕES

Elemento de ligação entre mantas e fitas asfálticas em substratos de concreto, fibrocimento, cerâmicos e metálicos.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Cria ligação entre substratos de concreto e mantas asfálticas de impermeabilização;
- Aderência aos substratos;
- Produto sem solvente e sem cheiro;
- Pronto para uso e fácil de aplicar;
- Secagem rápida;

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Marrom escuro quando líquido. Após secagem, preto.
Aplicação	Rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha.
Quantidade de Demãos	1 demão
Rendimento acabado	Fibrocimento: 0,35L/m ² /demão Concreto: 0,2L/m ² /demão Metal: 0,16L/m ² /demão
Secagem	Aguarde o período mínimo de 4 horas antes de aplicar o impermeabilizante especificado.

4. DADOS TÉCNICOS

Composição	Cimento asfáltico de petróleo (CAP), água e aditivos.
Toxicidade	Consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.quartzolit.weber
Densidade	0,99 a 1,10 g/cm ³
ABNT NBR 9685	
Viscosidade (Copo Ford 4 a 25°C)	Máximo 80s
ABNT NBR 9685	
Secagem ao Toque	Máximo 120 minutos
ABNT NBR 9685	

5. ANTES DE APLICAR

É essencial que o **primer asfáltico quartzolit** seja aplicado sobre substrato íntegro, limpo e seco, com textura superficial uniforme. Quando necessário, execute a regularização do substrato com argamassa de cimento e areia, na proporção de 1:3, respeitando a inclinação mínima de 1% em direção aos coletores de água. Remova a nata de cimento superficial por intermédio de jateamento abrasivo, seguido de lavagem com água. Aguarde a secagem do substrato antes da aplicação do produto. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxantes.

6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

PASSO	O QUE FAZER?
Proteção	Proteja com fita crepe quartzolit os locais do ambiente que o produto não deve ser aplicado, como batentes, tomadas e rodapés.
Mistura	O primer asfáltico quartzolit já vem pronto para aplicação, basta agitar a embalagem antes do uso.
Aplicação	Aplique em uma única demão e aguarde o período mínimo de 4 horas antes de aplicar o impermeabilizante especificado.

7. LIMPEZA

Para limpeza das ferramentas, utilize água limpa.

8. FORNECIMENTO

O **primer asfáltico quartzolit** é fornecido em embalagens de 1L, 3,6L e 18L.

9. VALIDADE

A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 24 meses.

10. ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com, no máximo, 4 frascos (de 1L), 4 galões (de 3,6L) ou 3 baldes (de 18L) de altura, em sua embalagem original fechada.

11. PRECAUÇÕES

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito.
- Procurar auxílio médico imediato.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar por auxílio médico.
- Em caso de contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar a pele com água em abundância.
- Em caso de inalação acidental, remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não reutilizar as embalagens.
- Use equipamentos de proteção recomendados: luvas e óculos de segurança, e nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização, use equipamento de proteção respiratória.

A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) está disponível em www.quartzolit.weber

12. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da **quartzolit**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

13. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

14. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em fevereiro de 2024.