



BOLETIM TÉCNICO cimento queimado piso e parede quartzolit

Com acabamento fosco e visual rústico, o cimento queimado piso e parede quartzolit confere ao ambiente um aspecto industrial moderno e sofisticado. Ideal para paredes e pisos de ambientes internos ou protegidos de sol e chuva, já vem pronto para aplicar e possui alto rendimento. É possível chegar em um acabamento brilhante, desde que o produto seja lixado e polido.

1. INDICAÇÕES:

Aplicação em reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica, gesso, repintura, contrapiso, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS:

Alto rendimento e fácil de aplicar.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Cores	Cinza, cinza escuro e cinza médio
Ferramenta para aplicação	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados
Diluição	Não é necessário diluir
Demãos	De 2 a 3 demãos
Rendimento acabado	Parede: até 18m ² Piso: até 9m ²
Secagem	Parede: 4h entre demãos e 24h para secagem total Piso: 4h entre demãos para aplicação do verniz protetor para pisos quartzolit . 72h para tráfego leve* e 7 dias para secagem total*

*: liberação para tráfego após o uso do **verniz protetor para pisos quartzolit**

4. COMO PREPARAR:

O produto já vem pronto para uso. É necessário apenas homogeneizar. A superfície deve estar firme, coesa, limpa e seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, mofo ou quaisquer outras substâncias que impeçam a aderência do produto no substrato. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Os buracos, fissuras ou ondulações devem ser corrigidas. Antes de iniciar a aplicação, observe estas orientações:

COMO ESTÁ?	O QUE FAZER?
Parede com reboco novo, argamassa, concreto ou cimento:	Após o tempo de cura de 28 dias, ainda tendo grãos soltos ou pó aplique fundo preparador de paredes, se não, lixe e aplique um selador acrílico de paredes e massa acrílica.
Pintura em bom estado:	Observe a superfície e se tiver brilho deve ser lixada. Elimine o pó ou resíduos.
Paredes com gesso, de drywall (acartonado), forro ou sanca:	Aguarde os 14 dias para secagem e aplique um selador para gesso. Para drywall, aplique massa corrida.
Repintura de parede com bolhas ou partes soltas:	Raspe com uma espátula retirando as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes e massa acrílica.
Parede com acabamento irregular:	Nivele com massa acrílica
Parede com mofo:	Lave com uma mistura de água e água sanitária em partes iguais (1:1), deixe agir por pelo menos uma hora, enxágue e aguardar secar.
Pinturas antigas, com cal ou fibrocimento:	Lixe e retire o pó com pano úmido. Aplique uma demão de fundo preparador de paredes.
Parede com umidade:	A causa da umidade deve ser identificada e tratada. Consulte a linha de impermeabilizantes quartzolit.
Manchas de gordura:	Lave com a água e detergente neutro, enxágue e aguarde secar.
Contrapiso ou argamassa desempenada:	Aguarde o prazo mínimo de 14 dias de cura. Utilize uma lixa ou espátula para tirar ressaltos/rebarbas do piso, elimine o pó ou resíduos.
Pisos pintados em bom estado:	Lixe até a remoção total do brilho, elimine o pó ou resíduos.
Cerâmicas, azulejos e porcelanatos:	Limpe antes com limpador quartzolit ou detergente ácido similar e certifique-se que a superfície esteja limpa e livre de quaisquer outras substâncias que impeçam a aderência do produto no substrato
Piso irregular:	Superfícies com irregularidades ou desníveis maiores que 2 mm, é necessário regularizar com massa de preparação quartzolit ou prepara pro quartzolit.
Cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15°C ou acima de 40°C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo feita a aplicação.

5. APLICAÇÃO DO PRODUTO (PAREDE)

PASSO	O QUE FAZER?
Proteção	Proteja com fita crepe quartzolit os locais do ambiente que o produto não deve ser aplicado, como batentes, tomadas e rodapés.
Mistura	Abra o balde e com uma espátula ou haste misture bem para homogeneizar o produto.
Primeira demão	Com a desempenadeira, aplique uma fina camada de modo uniforme em toda a superfície e deixe secar por 4 horas.
Segunda demão	Aplique com movimentos irregulares e aleatórios pressionando levemente a desempenadeira. Esses movimentos que vão criar o efeito de cimento queimado.
Terceira demão (se necessário)	Aplique a terceira demão repetindo a etapa anterior para obter o efeito desejado. Quando a aplicação for no piso a terceira demão é obrigatória.
Acabamento	Em caso de grandes ondulações por excesso de produto, pode ser feito o lixamento com a lixa massa quartzolit #220 no local e com um pano levemente úmido remover o pó.
Aplicação no piso	Após 4 horas da aplicação da última demão do produto, inicie a aplicação do verniz protetor para pisos quartzolit . Aplique, no mínimo, 3 demãos do produto com intervalo mínimo de 30 minutos ou até apresentar aspecto seco. Posteriormente, siga as instruções contidas na embalagem do produto.
Sobreposição de cerâmica ou porcelanato (piso)	Em sobreposição de cerâmica e porcelanato, as juntas devem ser regularizadas em duas de demãos com o próprio produto antes da aplicação total na área. Caso a profundidade seja maior que 2mm é necessária a regularização com massa de preparação quartzolit ou prepara pro quartzolit direto nas juntas.

4. DADOS TÉCNICOS

Composição	À base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico – disponível no site www.quartzolit.weber
Densidade	1,6 a 1,7 g/cm ³
pH	8,5 a 9,5

9. RECOMENDAÇÕES:

- Use óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do produto;
- Em casos que não houver a regularização do substrato pode gerar um maior consumo do produto, exigindo mais demãos sobre a superfície;
- Nunca interrompa a aplicação da demão do produto até cobrir toda a superfície;
- Mantenha a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Não molhe nem lave o a região antes de finalizar a aplicação do cimento queimado piso e parede quartzolit, ou no caso de aplicação no piso, com o cimento queimado e verniz protetor. Infiltrações de água e umidade remanescente geram manchas e deslocamentos.
- Aguardar no mínimo 7 dias para realização de limpeza na superfície. Para melhor conservação, deve-se realizar a limpeza do produto com pano e detergente neutro;
- A revitalização, quando o produto for aplicado na parede, pode ser feita com uma nova demão de cimento queimado piso e parede quartzolit, após lixamento leve e limpeza da superfície. Quando a aplicação for no piso, após dois anos, recomenda-se a limpeza da área, lixar caso tenha áreas com brilho, aplicar uma nova demão do cimento queimado e finalizar com três demãos de verniz protetor para piso quartzolit. Importante sempre avaliar e corrigir possíveis problemas (como os apresentados no PREPARO DA SUPERFÍCIE) mesmo na revitalização.

9. FORNECIMENTO

O cimento queimado piso e parede quartzolit é fornecido em potes de 4,5 kg.

10. VALIDADE

36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

11. ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 3 baldes de 4,5kg de altura, em sua embalagem original fechada.



12. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do cimento queimado piso e parede quartzolit dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Para maior exatidão, recomenda-se um teste prático antes da aplicação.

Por se tratar de um revestimento acrílico, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidade entre os lotes de fabricação que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície. Isso não é caracterizado como vício do produto. Procure sempre aplicar lotes iguais na mesma parede ou superfície.

14. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

15. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em maio de 2024