



BOLETIM TÉCNICO verniz protetor para pisos quartzolit

O verniz protetor para pisos quartzolit é um revestimento em formato líquido indicado para a proteção do cimento queimado piso e parede quartzolit quando aplicado no piso.

1. INDICAÇÕES:

- Revestimento para o cimento queimado piso e parede quartzolit
- Ideal para a proteção de substratos cimentícios que necessitam de proteção contra abrasão, desde que devidamente aderido ao solo ou superfície regularizada

2. NÃO INDICADO PARA:

- Áreas externas;
- Áreas com tráfego de carros, maquinários ou ferramentas industriais;
- Ambientes com incidência de agentes químicos como ácidos, amônia, entre outros.

3. ANTES DE APLICAR:

Certifique que a superfície da base esteja firme, limpa, seca e isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou qualquer outro resíduo (remova cera, resina, selador e/ou qualquer produto aplicado na superfície).

4. FERRAMENTAS DE TRABALHO:

- Consulte a FISPQ para verificar os EPIs necessários;
- Recipiente estanque e limpo.
- Rolo de espuma de poliéster indicado para aplicação de verniz e stain, sobre superfícies lisas.

5. APLICAÇÃO

- Produto pronto para uso;
- Não é necessário agitar nem diluir o produto antes do uso;
- A temperatura do ambiente de trabalho pode afetar as condições do produto;
- Aplicar o produto em condições entre 10º e 28ºC;
- Utilizando o rolo de espuma de poliéster indicado, aplique, no mínimo, 3 demãos para obter a espessura desejada, com intervalo mínimo de 30 minutos (ou até apresentar aspecto seco) entre as demãos, dependendo da permeabilidade do piso e condições de aplicação e/ou temperatura.

6. LIMPEZA

Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver molhado/fresco. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco.

7. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Composição	Resinas e aditivos especiais
Consumo teórico aproximado (após 3 demãos)	250 ml/m ²
Resistência à abrasão Taber (disco H22, 500g, 200 rotações) 7 dias.	- 0,7g
Liberção para tráfego	Tráfego leve: 72 horas Liberção total: 7 dias

8. FORNECIMENTO

O verniz protetor para pisos quartzolit é fornecido em embalagens de 1 L.

9. FORNECIMENTO E VALIDADE

Quando este estiver acondicionado em packs (4 frascos), deve ser mantido em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, utilizando um tablado de papelão entre as camadas (máximo de 4 camadas por palete). A validade é de 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem com embalagem lacrada.

10. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

Fitas crepe quartzolit são fornecidas em rolos de 18mm x 50m, 24mm x 50m, 48mm x 50m. Armazene em local seco e arejado. Sua validade é de 36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

11. PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.



12. IMPORTANTE:

O rendimento e o desempenho do **verniz protetor para pisos quartzolit** dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

9. DISTRIBUIDO E COMERCIALIZADO POR:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.

10. REVISÃO DO DOCUMENTO:

Documento revisado em maio de 2024