



BOLETIM TÉCNICO adesivo para rodapé quartzolit

O adesivo para rodapé quartzolit é um adesivo a base d'água de alta resistência. O produto possui alta aderência a gesso, EPS, madeira, MDF e plástico em áreas horizontais e verticais.

1. INDICAÇÕES

Para colagem de materiais como:

- Rodapés;
- Sancas;
- Molduras;
- Roda-teto;
- Roda-meio;
- Rosetas.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

- Colagem em áreas horizontais e verticais;
- Aceita pintura;
- Secagem inicial rápida;
- Resistente a modificações de temperatura.

3. ANTES DE APLICAR

A superfície a ser preenchida deve estar limpa, livre de poeiras, óleos, graxas, sabão, mofo ou qualquer outro tipo de contaminante que possa prejudicar a aderência do produto.

4. APLICAÇÃO

- Corte a conta do cartucho em um ângulo de 45°;
- Aplique o adesivo no local em formato de cordão (superfícies verticais) ou em pontos (superfícies horizontais);
- Junte as partes e pressione por 1 minuto ou até que fiquem coladas sem movimentação.
- Para peças pesadas, utilize calço até a cura total do produto;
- Remova o excesso com um pano úmido logo após a aplicação;
- Após abrir o produto, utilizá-lo em até 4 semanas;
- Nas primeiras 12 horas, evitar contato do local com água.

5. NÃO RECOMENDADO PARA:

- Ambientes úmidos;
- Locais expostos ao sol;
- Tijolo de vidro;
- Banheiras;
- Antes de aplicar em alvenaria e metais, fazer teste de colagem.

6. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.

7. DADOS TÉCNICOS

Composição	Adesivo acrílico a base de água
Tempo de formação de película	10 a 20 minutos
Densidade	1.5 a 1.6 g/mL
Secagem total	24 horas
Secagem inicial	1 minuto
Temperatura de aplicação	5 a 45°C

7. FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM

O adesivo para rodapé quartzolit é fornecido caixas com 12 cartuchos de 400g. Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo.

8. VALIDADE

A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 36 meses.

9. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS do produto.



10. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da Quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

11. TELEFONE PARA CONTATO

Em caso de dúvidas e solicitação de orientação técnica gratuita: SAC Quartzolit - 0800 709 6979

12. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em fevereiro de 2025