

BOLETIM TÉCNICO cimentcola® porcelanato e piso sobre piso externo cinza quartzolit



Argamassa colante cimentícia cinza ideal para assentamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas internas, externas e sobreposição.

Ideal para sobreposição em áreas externas.

Disponível também na cor Branca.

1. INDICAÇÕES

- **Tipos de revestimento:** Porcelanatos, cerâmica e pedras naturais (como arenitos, quartzitos, miracema, são tomé, mineira, goiás e ardósia)
- **Locais/Ambientes:** Pisos e paredes de ambientes internos. Fachadas baixas (até 3 andares ou 9m de altura).
- **Tráfego sobre o piso:** indicado para áreas de grande movimentação de pedestres, como edifícios comerciais etc.
- **Bases de assentamento:** Assentamento comum nas bases indicadas para aplicação (item 3 desse documento).

| Área (tamanho) máximo (o) da peça de revestimento |  Ambiente Interno |  Ambiente Externo |
|---|--|--|
|  Base comum | 160 cm x 160 cm (Área máxima: 25.600 cm ²) | 130 cm x 130 cm (Área máxima: 16.900 cm ²) |
|  Sobreposição (Piso sobre Piso) | 110 cm x 110 cm (Área máxima: 12.100 cm ²) | 110 cm x 110 cm (Área máxima: 12.100 cm ²) |

- Em paredes internas ou externas com pé direito acima de 3 metros: avalie com o projetista a necessidade do uso de insert metálico para as peças especiais ou com peso elevado (em caso de dúvida, consultar nossa Assistência Técnica).
- Fachadas: indicado para fachadas baixas de até 3 andares (9 m de altura) com revestimentos de até 60 cm x 60 cm (Área máxima: 3.600 cm²).
 - Para peças maiores ou fachadas mais altas, utilize a argamassa colante cimentcola® flexível.
 - Não sobrepor revestimentos em fachadas.
 - O projeto de fachadas deve seguir a norma brasileira NBR 13.755.
- Piscinas: Indicado para piscinas residenciais não aquecidas. Não sobrepor revestimentos em piscinas.

2. NÃO INDICADO PARA

- Fachadas acima de 9m de altura.
- Ambientes aquecidos como saunas, churrasqueiras, lareiras, estufas, pisos e piscinas aquecidos.
- Frigoríficos.
- Revestimentos especiais.
- Bases metálicas ou de madeira.
- Bases com pinturas ou substâncias que impeçam a boa aderência do produto (como tintas, vernizes, entre outros...).

3. BASES PARA APLICAÇÃO

- Emboço, alvenaria de blocos cerâmicos, e contrapiso em áreas internas, curados há pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.
- Paredes de concreto curado há mais de 28 dias.
- Alvenarias de blocos vazados de concreto, de blocos silicocalcários e de blocos de concreto celular, conforme a NBR 13.754. O assentamento de placas cerâmicas com argamassa colante sobre alvenaria somente deve ocorrer quando elas tiverem, no mínimo, 14 dias.

- Revestimentos antigos (como cerâmicas, porcelanatos, cimentados lisos, granilites e ardósia), para assentamento em sobreposição, desde que isentos de quaisquer materiais que possam impedir a aderência do produto, como ceras e gorduras. Não sobrepor revestimentos em fachadas ou piscinas.
- Placas de gesso acartonado (drywall).

4. ANTES DE APLICAR





- A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e limpa (NBR 13.749), além de demais requisitos técnicos contemplados nas normas NBR 7.200, NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 15.755.
- Certifique-se de que retrações do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.
- Impermeabilize bases que tenham problema de umidade, fazendo uma a camada de proteção (contrapiso ou emboço) para receber a argamassa colante.
- Proteja as peças de alumínio e objetos sensíveis às manchas e riscos.
- As condições ambientais (temperatura e umidade) podem afetar as condições de aplicação do produto. Consulte a tabela na seção 8.
- Caso o ambiente esteja com grande movimentação de ar, umedeça a superfície antes de aplicar, sem encharcar ou saturar a base.
- Em caso de sobreposição, verifique se as peças da base se encontram bem aderidas, corrigindo eventuais placas soltas e desníveis.
- Ainda em caso de sobreposição, garanta a aderência da argamassa com a base realizando uma limpeza profunda do piso antigo, que será a base, removendo gorduras acumuladas do cotidiano.
- Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de resíduos, ou seja, sem engobe, partículas de poeira ou outras sujidades que impeçam a aderência da argamassa ao revestimento.
- Para evitar perda de material, planeje a ordem e os recortes necessários antes de preparar a massa.

- Para proteger os revestimentos contra dilatações, utilize as juntas estruturais necessárias, determinadas pelo projetista ou fornecedor do revestimento.
- Use EPIs adequados: luvas, respirador, capacete, calçados de segurança, óculos de proteção e protetor auricular.
- Separe e verifique as condições das ferramentas de trabalho: masseira, medidor de água, colher de pedreiro, misturador mecânico se desejar, martelo de borracha, espaçadores e niveladores e desempenadeira dentada.
- **Escolha da desempenadeira:** o tamanho recomendado dos dentes da desempenadeira depende do tamanho da peça de revestimento a ser assentado.





| Área total do revestimento (cm ²) (largura x comprimento) | Dente da desempenadeira (mm) | Aplicação da argamassa |
|---|------------------------------|---|
| Menor que 400 cm ² | Quadro 6mm x 6mm | Camada simples (apenas na base) |
| Entre 400 cm ² e 900 cm ² | Quadro 8mm x 8mm | Camada simples (apenas na base) |
| Maior que 900 cm ² | Quadro 8mm x 8mm | Camada Dupla (na base e no verso da placa) |

Obs.: quando os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm de altura, substitua a desempenadeira ou refaça os dentes.

5. PREPARO DO PRODUTO

| | |
|--|--|
|  <p>MISTURE COM ÁGUA</p> | <p>Em um recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da chuva, despeje toda a quantidade de água indicada na embalagem. No momento inicial da mistura, pode ser adicionado até 5% a mais ou a menos da água indicada. Durante o uso, não adicionar mais água à mistura original, pois isso pode influenciar negativamente no desempenho da argamassa.</p> |
|  <p>MISTURA MECÂNICA OU MANUAL</p> | <p>Adicione aos poucos todo o conteúdo da embalagem de cimentcola® porcelanato e piso sobre piso externo cinza quartzolit, fazendo a homogeneização. Misture até obter consistência pastosa, firme e sem grumos. Como alternativa à mistura manual, indicamos a mistura mecânica. Para isso, utilize uma haste metálica específica para mistura de argamassa, fixada a uma furadeira de baixa rotação. Esse processo garante o rendimento indicado na embalagem e melhora a trabalhabilidade do produto, proporcionando maior conforto ao profissional.</p> |
|  <p>REPOUSE A MASSA</p> | <p>Deixe a mistura repousar por 20 minutos. Esse tempo é importante para que a reação entre os aditivos e a água inicie. Misture novamente antes de usar. Sempre que a argamassa ficar em repouso, re-misture antes de utilizar o produto.</p> |
|  <p>2h30</p> | <p>O produto deve ser utilizado em até 2h30 após a mistura. (Obs.: em temperatura ambiente até 23°C, acima dessa temperatura o prazo pode ser reduzido).</p> |

6. APLICAÇÃO DO PRODUTO

| | |
|--|--|
|  <p>APLIQUE UMA CAMADA</p> | <p>Aplique a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira em camadas de 3 mm a 5 mm de espessura.</p> |
|  <p>FAÇA CORDÕES</p> | <p>Com o lado denteado da desempenadeira, forme sulcos e cordões de argamassa sobre a base. Durante esse procedimento, a desempenadeira deve estar levemente inclinada, formando um ângulo de aproximadamente 60° com a base.</p> |
|  <p>2m² TRABALHE POR PARTES</p> | <p>Procure estender a argamassa em panos (ou seja, áreas) de aproximadamente 2 m², evitando ultrapassar o tempo em aberto da argamassa para assentamento do revestimento. Se for criada uma película esbranquiçada sobre a massa, remova todo o material e aplique a argamassa novamente, conforme os passos anteriores. Descarte o material removido. A aderência da argamassa não é garantida se o tempo em aberto for ultrapassado durante a execução do serviço.</p> |
|  <p>SE NECESSÁRIO, DUPLA CAMADA</p> | <p>Em peças cerâmicas maiores que 30 cm x 30 cm (900 cm²), e em peças com deformações no verso maiores que 1 mm, utilize o lado denteado para aplicação da argamassa também no verso da peça, caracterizando a dupla camada. Os cordões aplicados no revestimento devem ser assentados paralelos (na mesma direção) aos da base.</p> |



**AMASSE OS
CORDÕES**

Assente a peça sobre a base, levemente deslocada da posição final, e arraste no sentido perpendicular ao dos cordões, até a posição final do revestimento. Aplique pressão e repita levemente esse movimento de 'vai e vem' perpendicular aos cordões, para garantir que sejam esmagados.



BATA LEVEMENTE

Bata levemente com o uso do martelo de borracha favorecendo o amassamento dos cordões e, assim, aumentando o contato da argamassa com todo o verso da placa.

A camada de argamassa deverá ficar com no mínimo 3 mm e no máximo 5 mm de espessura após o assentamento das placas.




CERTIFIQUE-SE

Para verificação de aderência, devem-se remover aleatoriamente algumas peças imediatamente após o assentamento, observando o seu verso (tardoz), que deve estar totalmente impregnado com a argamassa, e os cordões completamente esmagados.



REMOVA EXCESSOS

Retire o excesso de produto das juntas para permitir a secagem e o rejuntamento. Caso seja necessário, utilize espaçadores entre as peças.



**FAÇA A
LIMPEZA**

Limpe em até 1 hora após a aplicação com esponja de borracha limpa e úmida. Finalize a limpeza com estopa limpa.

Para remoção de resíduos de argamassa e da obra, utilize os **limpadores quartzolit**.

Nunca utilize produtos à base de ácido muriático para fazer a limpeza, pois esse produto pode afetar negativamente a cura da argamassa recém aplicada. Consulte também os fabricantes de revestimentos especiais sobre como proceder para a limpeza.



**AGUARDE PARA
CAMINHAR**

Verifique os tempos para rejuntamento e para liberação de tráfego.

Para garantir o desempenho ideal do seu sistema de revestimento, utilize **rejuntes quartzolit**.

7. LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

- Tráfego leve (equipes da obra e rejuntamento):
 - Se obra de sobreposição: 72 horas (3 dias)
 - Demais bases de assentamento: 24 horas
- Tráfego intenso e liberação do ambiente para utilização:
 - Se obra de sobreposição: 7 dias

7. Demais bases de assentamento: 72 horas (3 dias)

- Piscinas: 7 dias para encher com água.

8. DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|---|
| Classificação normativa | Testes na NBR 14.081 adaptados para garantir o uso indicado: (i) porcelanato em áreas internas/externas (ii) sobreposição em áreas internas/externas |
| Composição | Cimento, agregados e aditivos químicos especiais |
| Desempenho de aderência em cura normal (simula desempenho em ambientes internos) | ≥ 0,5 Mpa |
| Desempenho de aderência em cura submersa (simula desempenho em ambientes com umidade constante) | ≥ 0,5 Mpa |
| Desempenho de aderência em cura estufa 70°C (simula desempenho em ambientes externos) | ≥ 0,5 Mpa |
| Tempo em aberto (20 minutos) | ≥ 0,5 MPa |
| Temperatura de trabalho do ar ambiente da superfície da base | 5°C até 40°C 5°C até 27°C |
| Cor <i>*Pode ter variação de tonalidade devido à propriedades naturais da matéria-prima mineral local.</i> | cinza |

| Tipo de Aplicação | Desempenadeira indicada | Consumo Estimado |
|---|--------------------------------|--|
| Aplicação em camada simples (apenas base) Revestimento de até 400cm ² Revestimento de 400cm ² a 900cm ² | 6 mm x 6 mm 8 mm x 8 mm | ± 4,0 kg/m ² ± 4,5 kg/m ² |
| Aplicação em camada dupla (base e verso) Revestimento acima de 900cm ² | 8 mm x 8 mm | ± 8,0 kg/m ² |

9. FORNECIMENTO

- cimentcola® porcelanato e piso sobre piso externo cinza quartzolit é fornecido em sacos de papel de 15kg ou 20kg, ou de plástico de 5kg, 15kg ou 20kg.

10. VALIDADE

- A validade do produto, a contar da data de fabricação impressa na embalagem, é de 8 meses para embalagens de papel e de 12 meses para embalagens de plástico.

11. ARMAZENAMENTO

- Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

12. PRECAUÇÕES

- As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

Documento revisado em Março de 2026